

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC  
 Grammage par pli 16,50g / m<sup>2</sup>  
 Nombre de plis 2  
 Gaufrage DESL 40 pt  
 Nombre de formats 1 500  
 Perforation 23,00cm  
 Laize 22,60cm

Surface / Feuille 519,80cm<sup>2</sup>  
 Diamètre mandrin 61,30mm  
 Mandrin déchirable Oui

Diamètre extérieur 30,00cm  
 Origine France  
 Ecolabel 05/029

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	450,00 N / m
		Résistance sens traction - humide	70,00 N / m
		Résistance sens travers	210,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	35,00 N / m
		Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
		Azurant optique	NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Bobine industrielle haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les devoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie performance et autonomie

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids kg	5,15		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	22,60		
Code EAN	3378921426016		

## PALETTISATION

Type de palette	100x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	9
UV par palette	54
Hauteur palette en m	2,18
Volume UV en m3	0,0407